

ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ НАПЫЛЯЕМАЯ «БРИТ» ЖИДКАЯ РЕЗИНА МОСТ

СТО 77310225.025–2021



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Материал предназначен для устройства гидроизоляции пролетных строений мостов, путепроводов, эстакад, конструкций тоннелей и других искусственных сооружений транспортной инфраструктуры.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА



- Покрытие не подвержено старению более 25 лет;
- Возможность изготовления бесшовного гидроизоляционного покрытия на горизонтальных и вертикальных плоскостях, а также в труднодоступных местах и на основаниях со сложным рельефом;
- Пожаробезопасность — в процессе производства не используются высокие температуры и открытое пламя;
- Высокая скорость производства работ.

РАСХОД



Средний расход в зависимости от толщины гидроизоляционной мембраны:

Толщина гидроизоляционной мембраны, мм, $\pm 0,15$	Расход материала, кг/м ²
3,00	5,1
4,00	6,8
5,00	8,5

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Все работы по нанесению жидкой резины должны выполняться в сухую погоду при температуре окружающей среды не ниже 5 °С. При необходимости выполнения работ в условиях температур ниже 5 °С для обеспечения рабочей вязкости жидкой резины работы производят в обогреваемых сборно-разборных тепляках с поддержанием температуры не ниже 5 °С при помощи тепловых пушек до полной стабилизации жидкой резины.

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли и включений, которые могут снизить адгезионные свойства гидроизоляционной мембраны.

Правила применения жидкой резины представлены в стандарте организации.

УПАКОВКА

Пластиковые бочки объемом 60 и 63 литра.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Жидкую резину перевозят любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. При транспортировании должна быть исключена возможность свободного перемещения и механического повреждения упаковки. Хранение жидкой резины должно производиться в герметичной упаковке. Пластиковые бочки с жидкой резиной должны храниться в штабелях не более 2 рядов по высоте при температуре от 5 °С до 40 °С в закрытых сухих помещениях, защищенных от попадания прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

Наименование показателя	Норма	Метод испытания
Условная прочность, МПа	не менее 0,2	ГОСТ 26589
Относительное удлинение при разрыве, %	не менее 1100	
Прочность сцепления с бетонным основанием, МПа	не менее 0,8	
Гибкость на брусе с закруглением радиусом 5 мм при -25 °С	Выдерживает	
Водонепроницаемость при давлении 0,001 МПа в течение 4 ч	Выдерживает	
Водонепроницаемость при давлении 0,03 МПа в течение 10 мин	Выдерживает	

Полный перечень регламентируемых характеристик см. в СТО 77310225.025–2021

ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-БМ»

Россия, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр-кт В.О.,

д. 80, литера Р, этаж 5, 6

Тел.: +7 (812) 493-25-66

E-mail: bitum@gazprom-neft.ru

bitum.gazprom-neft.ru