

МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ «БРИТ» СТАНДАРТ Р ДЛЯ ФУНДАМЕНТОВ СТО 77310225.018–2021



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Материал холодного применения, предназначенный для гидроизоляции бетонных, металлических и других строительных конструкций, а также зданий и сооружений.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА



- Высокая прочность сцепления с основанием.
- Возможность нанесения на вертикальную поверхность.
- Бесшовная гидроизоляция.
- Легкость нанесения на неровные поверхности.
- Высокая химическая стойкость к воздействию грунтовых вод.
- Возможность применения на сложных поверхностях.

РАСХОД

Масса, кг	Площадь нанесения, м ² *
5	до 25
10	до 50
20	до 100

* Ориентировочный расход мастики составляет от 0,2 до 0,25 кг/м².

УПАКОВКА

Металлические ведра массой нетто: 5/10/20 кг.

Количество ведер на паллете:	
5 кг	96 шт.
10 кг	55 шт.
20 кг	33 шт.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Очистить поверхность от влаги, пыли, грязи, жира и загрязнителей (в качестве грунтовки рекомендуется использовать праймер «Брит» Коннект-Р СТО 77310225.029–2021).
- Тщательно перемешать мастику и нанести на загрунтованную, высушенную поверхность в 2–3 слоя кистью или валиком. Нанесение второго и последующих слоев необходимо проводить только после полного высыхания нижележащих. Толщина наносимого слоя 1–2 мм.
- Дождаться полного высыхания мастики (при стандартных условиях – не ранее, чем через 24 часа) перед проведением следующих работ.
- После работ инструменты очистить растворителем.
- Застывший материал можно удалить механическим способом.
- Работы с применением мастик производят в сухую погоду при температуре окружающего воздуха от –10 °С до +40 °С.
- При производстве работ с применением мастик в условиях отрицательных температур (ниже 0 °С) мастику необходимо предварительно выдержать в помещении в течение 24 ч при (25 ± 5) °С.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Мастика должна транспортироваться и храниться при соблюдении правил для легковоспламеняющихся жидкостей. Мастику в упаковке производителя можно перевозить любыми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, которые действуют на данном виде транспорта. При транспортировке продукта должны быть приняты меры, исключающие возможность его увлажнения, загрязнения и механических повреждений.

Мастику следует хранить в плотно закрытой таре при температурах от –20 °С до +35 °С, вдали от источников тепла, предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей, или в складских помещениях, специально приспособленных для хранения легковоспламеняющихся жидкостей.



Показатель	Норма	Метод испытания
Температура размягчения, °С	Не менее 50	ГОСТ 26589
Прочность сцепления с основанием, МПа:		
- с бетоном	Не менее 0,1	ГОСТ 26589
- с металлом	Не менее 0,2	
Относительное удлинение при разрыве, %	Не менее 100	ГОСТ 26589
Массовая доля нелетучих веществ, %	75,0 – 90,0	ГОСТ 31939
Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе	Не более 2,0	ГОСТ 26589

Полный перечень регламентируемых характеристик см. в СТО 77310225.018–2021

ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – БИТУМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

Россия, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр-кт В.О., д. 80, литера Р, этаж 5, 6

Тел.: +7 (812) 493-25-66

E-mail: bitum@gazprom-neft.ru

bitum.gazprom-neft.ru