

МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ «БРИТ» СТАНДАРТ Р ДЛЯ ПРИКЛЕИВАНИЯ ГИБКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

СТО 77310225.026–2021



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Материал холодного применения для приклеивания гибкой черепицы к бетонным, деревянным, кирпичным и другим поверхностям.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА



- Широкий температурный диапазон применения.
- Высокая адгезия к большинству материалов.
- Высокая скорость высыхания.

РАСХОД

Туба:

2 тубы на 3 листа стандартной гибкой черепицы с полосой приклейки 120 на 1000 мм.

Ведро:

Площадь нанесения — до 14 м².

Ориентировочный расход для гладких оснований — 0,35–0,5 кг/м².

Ориентировочный расход для грубых, пористых оснований — 0,45–0,7 кг/м².

УПАКОВКА

Туба 310 мл.

Металлическое ведро массой нетто 5 кг.

Количество ведер на паллете: 96 шт.



УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовить поверхность: очистить от загрязнений и влаги.

Туба:

- Нанести мастику на полосу приклейки гибкой черепицы.
- Приложить и прижать черепицу к основанию согласно разметке до выдавливания мастики.
- После выполнения работ инструменты очистить растворителем.

Ведро:

- Тщательно перемешать мастику до однородного состояния.
- Нанести мастику на полосу приклейки гибкой черепицы.
- Приложить и прижать черепицу к основанию согласно разметке до выдавливания мастики, контролируя плотность прилегания листа черепицы к основанию.
- После выполнения работ инструменты очистить растворителем.
- Дождаться полного высыхания мастики (при стандартных условиях – не ранее, чем через 24 часа) перед проведением следующих работ.
- Застывший материал можно удалить механическим способом.
- Работы с применением мастик производят в сухую погоду при температуре окружающего воздуха от –10 °С до +40 °С.
- При производстве работ с применением мастик в условиях отрицательных температур (ниже 0 °С) мастику необходимо предварительно выдержать в помещении в течение 24 ч при (25 ± 5) °С.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Мастика должна транспортироваться и храниться при соблюдении правил для легковоспламеняющихся материалов. Мастику в упаковке производителя можно перевозить любыми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, которые действуют на данном виде транспорта. При транспортировке продукта должны быть приняты меры, исключающие возможность его увлажнения, загрязнения и механических повреждений.

Мастику следует хранить в плотно закрытой таре при температурах от –20 °С до +35 °С, вдали от источников тепла, предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей, или в складских помещениях, специально приспособленных для хранения легковоспламеняющихся жидкостей.

Показатель	Значение	Метод испытания
Массовая доля нелетучих веществ, %	не менее 75	ГОСТ 31939
Прочность сцепления с основанием, МПа		
- с бетоном	не менее 0,60	ГОСТ 26589
- с металлом	не менее 0,80	
Температура размягчения, °С	не менее 110	ГОСТ 26589
Прочность сцепления между слоями, МПа		
- рулонный материал – рулонный материал	не менее 0,5	ГОСТ 26589
- рулонный материал – бетон	не менее 0,5	
Прочность на сдвиг клеевого соединения, Н/м	не менее 4000	ГОСТ 26589

Полный перечень регламентируемых характеристик см. в СТО 77310225.026–2021

ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – БИТУМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

Россия, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр-кт В.О., д. 80, литера Р, этаж 5, 6

Тел.: +7 (812) 493-25-66

E-mail: bitum@gazprom-neft.ru

bitum.gazprom-neft.ru