

ПРОПИТКА ПРОНИКАЮЩАЯ ГИДРОФОБИЗИРУЮЩАЯ «БРИТ»

СТО 77310225.005–2015



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для гидрофобизации асфальтобетонных и цементобетонных покрытий аэродромов и автомобильных дорог, конструкций зданий и сооружений. Применяется для долговременного заполнения пор и трещин шириной не более 0,5 мм. Не снижает коэффициента сцепления колеса с поверхностью покрытия.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА



- Высокая проникающая способность, устойчивость готового слоя к агрессивным условиям среды;
- Простая унифицированная технология применения;
- Возможность использования при отрицательных температурах;
- Не требует теплого склада хранения.

РАСХОД

Определяется по СТО 77310225.005–2015 п.10.11 и зависит от структур обрабатываемой поверхности.

Первичная обработка: 0,25–0,75 кг/м²

Вторичная обработка: 0,15–0,35 кг/м²

УПАКОВКА

Пластиковая канистра 25кг.



УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Все работы производят в сухую безветренную погоду при температуре окружающей среды не ниже –35 °С.
- Не рекомендуется наносить пропитку на основания с влажностью более 10%. Перед применением пропитку тщательно взболтать.
- Защищаемая поверхность должна быть предварительно очищена от загрязнений. Нанесение пропитки на вновь устроенную цементобетонную поверхность выполняют при достижении бетоном прочности при сжатии в пределах от 8 до 10 МПа.
- Обработку поверхности осуществляют путем пневмораспыления пропитки с использованием промышленного оборудования, либо вручную валиком или кистью.
- Время кристаллизации компонентов пропитки в зависимости от погодных-климатических факторов составляет от 15 до 45 минут.
- Рекомендуется, для пористых и сильно впитывающих покрытий, после завершения процесса кристаллизации нанесенного основного слоя пропитки выполнять вторичную обработку.
- Дополнительным (завершающим) слоем пропитки, с интервалом нанесения не менее 1 час.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

При транспортировании должна быть исключена возможность свободного перемещения и механического повреждения тары. Пропитки допускается хранить и транспортировать при отрицательной температуре до –50°С. Пропитки следует хранить в плотно закрытой таре при температурах от –50 °С до +55 °С, вдали от источников тепла, предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей, или в складских помещениях, специально приспособленных для хранения горючих веществ. Показатели пожарной опасности и требования пожарной безопасности при транспортировании и хранении жидкостей должны указываться в сопроводительной документации. Срок хранения пропиток после вскрытия тары в закрытом состоянии — 6 месяцев.

Показатель	Значение	Метод испытания
Массовая доля нелетучих веществ, %, не более	12	ГОСТ 31939
Плотность при (20±0,5) °С, г/см ³	0,8 ± 0,05	ГОСТ 31992.1
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 при температуре (20±0,5) °С, с, не менее	8	ГОСТ 8420
Время полного высыхания при (20±0,5) °С, ч, не более	0,5	ГОСТ 19007

Полный перечень регламентируемых характеристик см. в СТО 77310225.005–2015

ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-БМ»

Россия, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр-кт В.О.,

д. 80, литера Р, этаж 5, 6

Тел.: +7 (812) 493-25-66

E-mail: bitum@gazprom-neft.ru

bitum.gazprom-neft.ru