



МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ «БРИТ» АП БИЗНЕС ЭКП

СТО 77310225.038-2025



ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Рулонный битумно-полимерный материал изготавливают путём последовательного нанесения на полиэфирную основу, с двух сторон, покровного слоя, состоящего из СБС-модифицированного битума и антипирена с последующим нанесением на полотно защитных слоев. В качестве защитных слоёв для верхней стороны материала используют крупнозернистую сланцевую посыпку, нижняя сторона защищена легкоплавкой полимерной плёнкой с термоактивным индикаторным рисунком.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Материал предназначенный для укладки кровельного ковра на зданиях и сооружениях с повышенными требованиями к пожарной безопасности, кроме устройства садов на крыше и отделки путей эвакуации людей непосредственно наружу или в безопасную зону, соответствует требованиям ГОСТ 32805.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

Материал обладает повышенными противопожарными характеристиками:

- Группа распространения пламени РП1 (нераспространяющий пламя).
- Группа воспламеняемости В2 (умеренновоспламеняемый).



Показатель	Норма	Метод испытания
Видимые дефекты	отсутствие	ГОСТ EN 1850-1
Линейные размеры: –длина, м –ширина, мм	не менее 10 не менее 1000	ГОСТ EN 1848-1
Прямолинейность, мм	Отклонение не более 20 на 10 м длины полотна	ГОСТ EN 1848-1
Изменение линейных размеров, %	0–0,5	ГОСТ EN 1107-1
Масса материала на единицу площади, кг/м ²	5 ±0,25	ГОСТ EN 1849-1
Масса вяжущего с наплавляемой стороны, г/м ²	не менее 1500	ГОСТ 2678
Максимальная сила растяжения, Н/50: –в продольном направлении –в поперечном направлении	700 ±200 500 ±200	ГОСТ 31899-1
Относительно удлинение, %: –в продольном направлении –в поперечном направлении	50 ±25 50 ±25	ГОСТ 31899-1
Гибкость при -20°C: –для нижней стороны полотна –для лицевой стороны полотна	выдерживает –	ГОСТ EN 1109
Теплостойкость при 100 °C	выдерживает	ГОСТ EN 1110
Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе	не более 1	ГОСТ 2678
Водонепроницаемость: при 10 кПа	выдерживает	ГОСТ EN 1928
Потеря посыпки (адгезия гранул посыпки к покровному слою), %	10±10	ГОСТ EN 12039
Прочность на сдвиг клеевого соединения, Н/50 –в продольном направлении –в поперечном направлении	650 ±200 450 ±200	ГОСТ 32316.1
Сопротивление статическому продавливанию, кг	не менее 20	ГОСТ EN 12730
Теплостойкость при 90 °C после термического старения (12 недель)	выдерживает	ГОСТ EN 1296, ГОСТ EN 1110

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Рулонный материал должен применяться в соответствии с требованиями СТО 77310225.013-2024.

УПАКОВКА ПРОДУКТА

- Рулоны, обмотанные в трех местах полимерной упаковочной лентой с липким слоем.
- Рулоны размещают на поддонах и упаковывают в колпак из полиэтиленовой термоусадочной пленки.
- Упаковка должна обеспечивать сохранность рулонных материалов при транспортировании и хранении.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Материал необходимо перевозить в крытых транспортных средствах. Исключить возможность свободного перемещения и механического повреждения поддонов с рулонным материалом. Рулонный материал подлежит транспортированию строго в вертикальном положении, размещенным в один ряд по высоте.

Хранить в упакованном виде рассортированным по маркам в вертикальном положении, размещенным в один ряд по высоте на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

Должны быть обеспечены условия защиты от воздействия влаги, прямых солнечных лучей и прямого воздействия огня.

Температура воздуха при хранении: не ниже -20°C и не выше $+40^{\circ}\text{C}$.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ

ОКС 91.120.30

ОКПД 2 23.99.12.110

ТН ВЭД ЕАЭС: 6807 10 000 1

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация рулонного материала осуществляется путем передачи специализированной организации по утилизации отходов в установленном порядке, согласно Федерального закона «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие рулонного материала требованиям СТО 77310225.038-2025 при соблюдении потребителем установленных правил транспортировки, хранения и применения. Гарантийный срок хранения рулонного материала составляет 12 месяцев со дня изготовления.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с разделом 6 Требования безопасности, СТО 77310225.038-2025.

ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ

RU Д-RU.PA01.B.03180/25



ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – БИТУМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

Россия, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр-кт В.О., д. 80, литера Р, этаж 5, 6
ОКПО 70347231 | ОГРН 1036238001645 | ИНН 6234000600 | КПП 16850001
Тел.: +7 (812) 493-25-66 | E-mail: bitum@gazprom-neft.ru | bitum.gazprom-neft.ru

