



МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ «БРИТ» БИЗНЕС ВЕНТ ЭПВ



[СТО 77310225.051-2025](#)

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Рулонный кровельный битумно-полимерный материал «Брит» Бизнес Вент ЭПВ получают путем двустороннего нанесения на полиэфирную основу битумно-полимерного вяжущего, состоящего из битума, СБС (стирол-бутадиен-стирол) полимерного модификатора и минерального наполнителя. В качестве защитного слоя используют полимерную пленку сверху. На нижней стороне полотна сформирована структурированная поверхность, защищенная полимерной пленкой. Структурированная поверхность образована путем нанесения адгезионных полос из битумно-полимерного вяжущего, пространство между которыми заполнено мелкофракционным песком. Рулонный материал соответствует требованиям к материалам гибким рулонным кровельным битумосодержащим и соответствует классу Е по ГОСТ 32805.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для устройства нижнего слоя кровельного ковра в многослойной кровельной системе водоизоляционного ковра кровли, кроме устройства садов на крыше и отделки путей эвакуации людей непосредственно наружу или в безопасную зону.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

За счет наличия на нижней стороне материала особой структурированной поверхности позволяет осуществить «полосовую» приклейку и обеспечить наличие полостей между основанием кровли и полотном материала, что при организации вентиляционных элементов (аэраторов) на поверхности крыши способствует выведению остаточной влажности из конструкции крыши.



Показатель	Норма	Метод испытания
Видимые дефекты		ГОСТ EN 1850-1
Линейные размеры: – длина, м – ширина, мм	не менее 10,00 не менее 1000	ГОСТ EN 1848-1
Прямолинейность, мм	Отклонение не более 20 на 10 м длины полотна	ГОСТ EN 1848-1
Изменение линейных размеров, %	не более увеличение на 0,5	ГОСТ EN 1107-1
Масса материала на единицу площади, кг/м ²	4,0±0,50	ГОСТ EN 1849-1
Максимальная сила растяжения, Н/50: – в продольном направлении – в поперечном направлении	700±200 500±200	ГОСТ 31899-1
Относительное удлинение в момент разрыва, %: – в продольном направлении – в поперечном направлении	50±25 50±25	ГОСТ 31899-1
Гибкость для нижней стороны полотна при -20°С	выдерживает	ГОСТ EN 1109
Теплостойкость при 100 °С	выдерживает	ГОСТ EN 1110
Водонепроницаемость при 10 кПа	выдерживает	ГОСТ EN 1928
Водонепроницаемость при 200 кПа в течение 2 ч	выдерживает	ГОСТ EN 1928
Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе	не более 1,0	ГОСТ 2678-94

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Работы выполняются при температуре окружающей среды не ниже 0 °С в сухую погоду.
- Перед выполнением работ при отрицательных температурах рулонный материал необходимо выдержать при температуре не ниже 15 °С в течение не менее 24 ч.
- Работы при температуре окружающей среды не ниже минус 20 °С рекомендуется проводить с использованием тепличных сооружений и иных, закрытых от погодных воздействий, конструкций с обеспечением положительной температуры воздуха внутри сооружений.
- Поверхность основания необходимо очистить от снега, грязи, пыли, листьев или иных загрязнений.

Полный перечень указаний по применению материала см. в СТО 77310225.022.1–2022.

УПАКОВКА И РАСХОД ПРОДУКТА

- Материал поставляют в рулонах, обмотанных в двух местах полимерной упаковочной лентой с липким слоем.
- Рулоны размещены на поддонах и упакованы в колпак из термоусадочной пленки. Упаковка должна обеспечивать сохранность рулонных материалов при транспортировании и хранении.
- Расход материала определяют в соответствии с СТО 77310225.022.1–2022.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Рулонный материал транспортируют в крытых транспортных средствах всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для данного вида транспорта.
- При транспортировании должна быть исключена возможность свободного перемещения и механического повреждения поддонов с рулонным материалом.
- Рулонный материал, упакованный в соответствии с требованиями настоящего стандарта, должен храниться рассортированным по маркам в условиях, обеспечивающих защиту от воздействия влаги и прямых солнечных лучей.
- Температура воздуха при хранении рулонного материала должна быть не ниже минус 40 °С и не выше 40 °С.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ

ОКС 91.120.30
ОКПД 2 23.99.22.110
ТН ВЭД 6807 10 000 1

УТИЛИЗАЦИЯ

При утилизации рулонный материал следует передавать специализированной организации по утилизации отходов в установленном порядке согласно ФЗ № 89 от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления».

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок хранения рулонного материала — 12 месяцев со дня изготовления.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ


- При подозрении на ингаляционное воздействие: свежий воздух, покой, тепло.
- При попадании на кожу и слизистые оболочки: не предпринимать попыток удаления; немедленно обратиться к врачу.
- При возгорании применить следующие средства пожаротушения: песок, покрывала для изоляции очага возгорания, углекислый газ, воду в тонкораспыленном виде, пену химическую или воздушно-механическую из стационарных установок или огнетушителей.
- При применении, хранении, транспортировании и утилизации материала следует применять средства индивидуальной и коллективной защиты.
- Все работающие должны пройти обучение по вопросам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, обучение по оказанию первой помощи.

Полный перечень требований к безопасности материала см. в разделе 5 СТО 77310225.051–2025.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Рулонный материал имеет следующие показатели пожарной опасности:

- группа горючести — Г4 по ГОСТ 30244;
- группа воспламеняемости — В3 по ГОСТ 30402;
- группа распространения пламени — РП4 по ГОСТ Р 51032.



ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ — БИТУМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

Россия, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр-кт В.О., д. 80, литера Р, этаж 5, 6
ОКПО 70347231 | ОГРН 1036238001645 | ИНН 6234000600 | КПП 16850001
Тел.: +7 (812) 493-25-66 | E-mail: bitum@gazprom-neft.ru | bitum.gazprom-neft.ru

